

脱色アスファルト用 「鉄グリーンMFG-200」

森下弁柄工業株式会社

〒518-0823 三重県伊賀市四十九町2397

TEL 0595-21-2636

東京営業所 TEL 03-3548-2841

大阪営業所 TEL 06-6362-5521

名古屋営業所 TEL 052-452-0066


森下「鉄グリーンMFG-200」は、鉄黄-フタロシアニングリーンを着色主成分とした従来の酸化クロムグリーンに替わる脱色アスファルト用顔料であります。

●分析値の一例


	MFG-200
主成分(鉄黄-フタロシアニングリーン) %	44
真比重	3.1
みかけ密度(t/m ³)	0.6

●脱色アスファルト色相(顔料3%添加)

MFG-200



酸化クロムグリーン(従来品)





●使用に際しての注意事項

着色成分として鉄黄を使用しておりますので、温度によっては変色の可能性があります。黄色のカラー合材(MTY-50)同様のご使用方法をお願いいたします。

●参考資料

耐熱性データ(粉体加熱)

	MFG-200	酸化クロムグリーン(参考)
加熱前		
170°C 1時間	